



Technisches Merkblatt

OTTERFIX M2,5

Handputz- und Mauermörtel Kalkzementmörtel

Ergiebigkeit: ca. 20 l Nassmörtel pro 30 kg Sack
ca. 660 l Nassmörtel pro Tonne

Wasserbedarf: zum Vermauern ca. 6 l je Sack
zum Verputzen ca. 7 l je Sack

Zusammensetzung

OTTERFIX M2,5 besteht aus Zement nach EN 197-1 und kornabgestuften Kalkbrechsanden.

Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- gute Kellengängigkeit
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- zum Putzen und Mauern
- rationelle Verarbeitung mit Silotechnik

Anwendung

Mauermörtel für Mauerwerk aller Art bei verminderter statischen Anforderungen. Als Handputzmörtel auf kleinen Flächen, für Ausbesserungsarbeiten.

Verarbeitung

Mit allen gängigen Mörtelmischern und von Hand.

Besondere Hinweise

Luft- und Baukörpertemperatur muss mindestens 5°C betragen. OTTERFIX M2,5 darf nur im Originalzustand ohne Beimischungen verwendet werden.

Lieferung

in 30 kg-Säcken
in Containern
in Silo-Fahrzeugen

Lagerung

Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt. Die Lagerzeit soll 6 Monate nicht überschreiten.

Technische Daten

Mörtelgruppe:	M2,5 nach EN 998-2 CS II nach EN 998-1
Brandklasse:	A1
Körnung:	0 - 1,0 mm
Festmörtelrohichte:	1,4 kg/dm ³
Druckfestigkeit 28 Tage:	ca. 2,5 N/mm ²

Sicherheitshinweise

Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Chromatarm.

Güteüberwachte Herstellung

OTTERFIX M2,5 wird in unserem Werkslabor im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert. OTTERFIX M2,5 trägt das Gütezeichen „RAL Werk trockenmörtel“ und ist zertifiziert nach EN 998-2.