



## FENSTER- UND TÜREN LASUR

Hochwertige Acryl-Mittelschichtlasur



### Produktbeschreibung

Beschreibung	Hochwertige Acryl-Mittelschichtlasur für perfekten Schutz auch von Fenstern und Türen mit bis zu 8 Jahren Wetterschutz.
Verwendungszweck	Innen und außen. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Fenster, Türen, Balkonumrandungen, Holzverkleidungen und Möbel im Innenbereich usw.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Guter Nässe- und UV-Schutz</li> <li>■ Blockfest</li> <li>■ Tropft nicht</li> <li>■ Dringt tief ein</li> <li>■ Wasser verdünnbar</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Ltr. und 2,5 Ltr.
Farbtöne	Farblos, Eiche hell, Kiefer, Palisander, Nußbaum, Weiß, Hellgrau, Anthrazit, Buche und Teak
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kinder sicher aufbewahren.
Hinweis	Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen. Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden. Farbtonabweichungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt.

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile · Nicht geeignet als Beschichtung für Holz mit dauerndem Erd- oder Wasserkontakt, Sauna und Einrichtungen mit Lebensmittel- bzw. Futtermittelkontakt
Untergrundvorbereitung	Die Arbeitsumgebung abdecken, Kanten und nicht zu streichende Flächen abkleben. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12 % liegen. Alte Lasuren oder Rückstände müssen Sie vor einem Anstrich mit einer Holzlasur abschleifen. Dafür eignen sich am besten ein Exzenterschleifer, eine Drahtbürste und Schleifpapier. Wenn alle Rückstände bzw. die losen Holzteile entfernt sind, können Sie mit dem Neuanstrich beginnen. Sollte ihr Holz vergraut sein, so behandeln Sie es vorab mit dem OPUS1 Holzentgrauer. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln. Eventuell auftretende Holzinhaltsstoffe wie Harze mit geeignetem Mittel (z. B. Rühl Universalverdünnung) reinigen.
Beschichtungsaufbau	Die Lasur ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Fenster- und Türenlasur. Nach Trocknung ein bis zwei Deckanstriche auftragen.
Verbrauch	ca. 90 ml/m <sup>2</sup> Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
Verarbeitungsbedingungen	Mindestverarbeitungstemperatur +5°C
Trocknung/Trockenzeit	Überarbeitbar nach ca. 6 Stunden · Durchgetrocknet nach 24 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luft feuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.



# Technisches Merkblatt

Werkzeuge Zum Rollen, Streichen und Spritzen

Hinweis Wegen des fehlenden UV-Schutzes ist Farblos als Alleinanstrich auf rohem Holz im Außenbereich nicht geeignet. Beim Aufhellen von Farb tönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10 % nicht übersteigen.

## Hinweise

Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge  
(Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol(3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombiilter A2/P2 verwenden.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recy cling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

(Kat. A/f): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyacrylatharz, Alkydharz, Silikate, Wasser, Glykolether, Buntpigmente, Additive, Konservierungsmittel.

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

## Technisches Merkblatt FENSTER- UND TÜREN LASUR · Stand: Juni 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.