



Knauf Diamant 12,5 / 15

die besonderen Gipsplatten GKFI für den hochwertigen Trockenbau

Produktbeschreibung

■ Plattentyp
DIN 18180 GKFI
EN 520 DFH2IR
■ Kartonfarbe: blau
■ Rückseitenstempel: rot

Lieferform

Knauf Diamant 12,5 Plattendicke 12,5 mm

■ 2000x1250 mm Mat.-Nr. 00072184 ■ 2500x1250 mm Mat.-Nr. 00009478

Knauf Diamant 15 Plattendicke 15 mm

■ 2000x1250 mm Mat.-Nr. 00072188
■ 2500x1250 mm Mat.-Nr. 00072225
andere Formate auf Anfrage

Lagerung

Trocken auf Plattenpaletten

Qualitä

In Übereinstimmung mit der EN 520 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und trägt die CE-Kennzeichnung.

Anwendungsbereich

Knauf Diamant 12,5 / 15 werden in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in hochwertigen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit in gemäßigten Feuchträumen eingesetzt.

Systeme:

- Deckenbekleidungen und Unterdecken
- Dachgeschossbekleidungen
- Metallständerwände
- Holzständerwände (nichttragend)
- Schachtwände
- Raum- in-Raum Systeme Knauf Cubo

Gemäßigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von \leq 70 % herrscht (z. B. häusliche Bäder).

Eigenschaften und Mehrwert

- Universell einsetzbar
- Größere Wandhöhen durch hohe Festigkeit
- Erhöhte Dübelbelastbarkeit
- Robuste Oberfläche
- Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
- Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung
- Biegeweicher Spezialgipskern für hohen Schallschutz
- Einfache Verarbeitung
- Nichtbrennbar
- Biegbar (Knauf Diamant 12,5)
- Faltbar mit V-Fräsung
- Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

K716F.de Knauf Diamant 12,5 / 15

die besonderen Gipsplatten GKFI für den hochwertigen Trockenbau



Technische Daten ■ Plattenformat (in mm): **GKFI** Plattentyp: **DIN 18180** DFH2IR EN 520 Brandverhalten EN 13501-1: EN 520 A2-s1,d0 (B) EN ISO 10456 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ: ■ trocken 10 ■ feucht 4 Wärmeleitfähigkeit λ: W/(m·K) 0,27 EN 12664 1.250 Schwind- und Quellmaß ■ Kantenausbildung ■ je 1 % Änderung der rel. Luftfeuchte: mm/m 0.005 - 0.008■ je 1 Kelvin Änderung der Temperatur: - Längskanten kartonummantelt: **HRAK** mm/m 0.013 - 0.02Wasseraufnahmevermögen (gesamt): % ≤ 10 EN 520 Rohdichte: ≥ 1000 kg/m³ Plattengewichte SK - Stirnkanten: ■ Knauf Diamant 12,5: kg/m² ca. 12,8 ■ Knauf Diamant 15: kg/m² ca. 15,5 Biegebruchlast EN 520 ■ Knauf Diamant 12,5: ■ Maßtoleranzen gem. EN 520: - Parallel zur Herstellrichtung: Ν ≥ 725 - Breite: +0 / -4 mm - Rechtwinklig zur Herstellrichtung: ≥ 300 Ν +0 / -5 mm - Länge: Knauf Diamant 15: - Dicke: +0.5 / -0.5 mm - Parallel zur Herstellrichtung: ≥ 870 - Winkligkeit: ≤ 2,5 mm je m Plattenbreite - Rechtwinklig zur Herstellrichtung: Ν ≥ 360 EN 520 Oberflächenhärte (Eindrückung) ≤ 15 mm Ø ■ Minimal zulässige Biegeradien Obergrenze bei Dauertemperaturbelastung °C ≤ 50 Knauf Diamant 12,5 - Trocken biegen: r ≥ 2.750 mm $r \ge 1.000 \text{ mm}$ - Nass biegen:

Hinweise

Verarbeitung

beachten)

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den einschlägigen Normen sowie gemäß der Knauf Detailblätter der jeweiligen Trockenbau-Systeme.

(Längere Einwirkzeit durch Hydrophobierung

Für die Befestigung der Platten auf Holz- oder Metallunterkonstruktion Knauf Diamant-Schrauben verwenden. Auf Holz auch Klammern oder Nägel möglich.

Sicherheitshinweise und Entsorgung Siehe Sicherheitsdatenblatt.



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

- ► Tel.: 09001 31-1000 *
- Fax: 01805 31-4000 **
- www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

- Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gege benheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.