

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Lackspray Weiß-Matt stellt sich als schnellablüftendes Kombinations-Lacksystem mit hoher Elastizität und Endfestigkeit dar.

KIM-TEC Lackspray Weiß-Matt findet seine Hauptanwendung in der dekorativen und optischen Gestaltung, von Metall- und Kunststoffteilen.

**Lackspray
Weiß-Matt**

Stand: 6. September 2006

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Schnell trocknender Acrylharz-Lack
- Einsetzbar auf Neu- und Altlackierungen
- Hervorragende Haftung auf Metallen, Holz und vielen Kunststoffoberflächen
- Schützt Metallteile vor Rostbefall und Steinschlag
- Witterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten

ANWENDUNGSGEBIETE

- ❖ Zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen
- ❖ Zum sportlichen Tuning von Pkws
- ❖ Zur Verschönerung von verwitterten Oberflächen
- ❖ Als Dekorationshilfe

VERARBEITUNG

Die zu lackierenden Oberflächen müssen frei von Öl, Fett, Staub und losen Anhaftungen, sowie frei von Rost sein.

Stark korrodierte Metalluntergründe vor der Lackierung mit KIM-TEC Lackspray Weiß-Matt mit KIM-TEC Rostprimer-Spray grundieren.

Den Behälter mit KIM-TEC Lackspray Weiß-Matt auf Raumtemperatur (20 °C) erwärmen. Vom hörbaren Klacken der Mischkugel an, ca. 2 Minuten intensiv schütteln.

Mit einem Abstand von 20 – 25 cm, KIM-TEC Lackspray Weiß-Matt im Kreuzgang (eine Lage senkrecht, eine Lage waagrecht) auftragen.

Auf deckende Lackierung achten. Nötigenfalls den Lackiervorgang wiederholen. Vor der zweiten Lackierung eine Abtrockenzeit von 20 – 30 Minuten abwarten.

— **PRODUKTE DER
BAU-CHEMIE**

— **PFLEGE - UND
WARTUNGSPRODUKTE**

— **KLEB- UND
SICHERUNGS-
PRODUKTE**

— **REINIGUNGSMITTEL**

— **LACKE UND FARBEN**

BESONDERE HINWEISE

KIM-TEC Lackspray Weiß-Matt enthält brennbare Bestandteile. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten.

Bei dem Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5 °C bis $+30\text{ °C}$, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

**Lackspray
Weiß-Matt**

Stand: 6. September 2006

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0
Fax: +49 (0) 9334/978-111