

Produktdatenblatt

SIGA-Fentrim® IS 2



Aktualisiert am: 10.06.2015

Inverkehrbringer: SIGA

Verlegeanleitung: siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: Spezialfolie-/Mies-Kombination aus PO mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

Verpackungseinheit:

Fentrim IS 2 75 mm	8 Rollen / Karton
Fentrim IS 2 100 mm	6 Rollen / Karton
Fentrim IS 2 150 mm	4 Rollen / Karton
Fentrim IS 2 200 mm	2 Rollen / Karton
Fentrim IS 2 250 mm	2 Rollen / Karton
Fentrim IS 2 300 mm	2 Rollen / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Masse	Länge / Breite		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab -10 °C
Freibewitterung			Monate	Max. 3
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	2
Zug-Dehnungsverhalten Maximale Zugkraft	längs quer	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft	längs quer	EN 12311-1	%	70 100
Brandverhalten		EN ISO 11925-2	Klasse	E
Luftdichtheit: Fugendurchlasskoeffizient Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit	a-Wert Q_{1000} -Wert	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Schlagregendichtheit	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa Klasse	600 9A
Alterungsbeständigkeit	hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, nimmt Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft auf			
Lagerfähigkeit	unbegrenzt			
Farbe	schwarz			