

Produktdatenblatt für Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338

Schlosshofpflaster Mix groß Exakt

| Eigenschaften   | Anforderungen / Anmerkungen  |             |            |            |
|---|--|-------------|------------|------------|
| Rastermaße (cm)   | 30,6/23/8  | 30,6/30,6/8 | 36/30,6/8  | 46/36/8    |
| Nennmaße (mm)   | 303/227/80   | 303/303/80  | 357/303/80 | 457/357/80 |
|   | Die vier Formate gehören zu einer Versandeinheit und sind nicht einzeln lieferbar                |             |            |            |
| Qualität  | KDI  |             |            |            |
| Ausführung  | zweischichtig (Vorsatzdicke $\geq 4$ mm)   |             |            |            |
| Fase (Tiefe/Breite)   | ohne   |             |            |            |
| Abstandhalter   | 3 mm   |             |            |            |
| Konizität   | planmäßig keine, max. 0,5 mm pro Seite   |             |            |            |
| Oberseite   | planmäßig eben   |             |            |            |
| Unterseite  | planmäßig eben   |             |            |            |
| Seitenflächen   | planmäßig eben   |             |            |            |
| Farben  | gemäß gültiger Preisliste  |             |            |            |
| Oberflächenbearbeitung  | keine  |             |            |            |
| Differenz Flächendiagonale  | gem. Abschnitt 5.2.4: Klasse 2, Kennzeichnung K, max. 3 mm                                       |             |            |            |
| Witterungswiderstand  | gem. Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup>       |             |            |            |
| Spaltzugfestigkeit  | gem. Absch. 5.3.3: $T_{char} \geq 3,6$ MPa, Einzelwert $\geq 2,9$ MPa, Bruchlast $\geq 250$ N/mm |             |            |            |
| Abriebwiderstand  | gem. Abschnitt 5.3.4: Klasse 4, Kennzeichnung I; 18.000 mm <sup>3</sup> /5.000 mm <sup>2</sup>   |             |            |            |
| Gleit-/Rutschwiderstand   | gem. Abschnitt 5.3.5: ausreichend  |             |            |            |
| <b>Besondere Hinweise:</b>  |  |             |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Witterungswiderstand, die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.</li> <li>• Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.</li> <li>• Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.</li> <li>• Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.</li> <li>• Das oben näher bezeichnete Pflaster ist unter Beachtung der folgenden Vorschriften zu verlegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen - DIN 18318,</li> <li>- Merkblatt "Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1- Regelbauweise (Ungebundene Ausführung), M FP 1" (FGSV 618/1),</li> <li>- Merkblatt "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen ZTV Pflaster-StB 06 (FGSV 699).</li> </ul> </li> <li>• Das oben näher bezeichnete Pflaster ist für öffentliche und private Verkehrsflächen und für den Außen- und Innenbereichen geeignet.</li> </ul> |  |             |            |            |
| <b>Hersteller:</b>  | F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, Ruprechtstraße 24, D-36037 Fulda                      |             |            |            |
|   | Telefon: 0661/8387-0 - Telefax: 0661/8387-230  |             |            |            |