

# Profi-Dicht Grundierung LF

Zweikomponentiges farbloses Harz, eingesetzt als Grundierung auf lösemittelempfindlichen Untergründen.

## PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Profi-Dicht Grundierung LF	Zweikomponentiges farbloses Harz auf Epoxydharz-Basis
Verbrauch	Ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Grundierung LF wird als Grundierung auf lösemittelempfindlichen Untergründen eingesetzt.



## AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m<sup>2</sup> BMI Icopal Profi-Dicht Grundierung LF auf Epoxydharz-Basis als Grundierung auf lösemittlempfindlichen Untergründen fachgerecht aufbringen. Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eis- sowie öl- und fettfrei sein. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung des Belages aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Die Untergrundtabelle ist vor Verwendung der Produkte zu beachten. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.

Profi-Dicht Grundierung LF kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von min. ±8 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Die Verarbeitungsvorschriften auf den Liefereinheiten sind zu beachten.

Zur Haftungsverbesserung muss in die noch frische Grundierung feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,7 mm im Überschuss eingestreut werden.

Mischanleitung	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Das Mischverhältnis entspricht der Lieferform. Das Basisharz aufrühren und den Härter bei langsam laufendem Rührwerk zugeben.</li><li>▪ Rührzeit mind. 2 Min.</li><li>▪ Anschließend umtopfen und nochmals umrühren.</li></ul>
Trockenzeit bei ca. +20 °C	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nach ca. 8 Std. regenfest</li><li>▪ Nach ca. 12 Std. begehbar bzw. überarbeitbar</li><li>▪ Nach ca. 24 St. belastbar</li></ul>
Lagerungshinweis	Profi-Dicht Grundierung LF ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Es ist ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.
Entsorgungshinweis	Restentleerte Behälter und Behälter mit ausgehärteter Profi-Dicht Grundierung LF können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Profi-Dicht Grundierung LF darf nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021  
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Beratung**  
**Icopal**

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

**BMI Flachdachsysteme GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

Seite 2 von 2