

DUPLI-COLOR THERMO SPRAY

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Speziallack auf Silikonharz-Basis.
Hochtemperaturbeständig. Zum Ausbessern von
hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengrills,
Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc.

Qualität & Eigenschaften

- Hochtemperaturbeständig: schwarz und silber bis 690°C gussgrau bis 600°C weiß bis 500°C rot bis 300°C
- Hohe Deck- und Füllkraft
- Ausgezeichnete Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Wetterbeständig

Physikalische & chemische Daten

- Base: Siliconbasierende Qualität
- Farbname:
 - ◊ gussgrau
 - ◊ schwarz
 - ◊ silber
 - ◊ weiß
 - ◊ rot
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad :
 - ◊ matt, 10 ±2 GE
 - ◊ seidenmatt, 25 ±5 GE
 - ◊ seidenglänzend, 45 ±5 GE
 - ◊ glänzend, >75 GE
 - ◊ hochglänzend, >85 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1.5 m²
- Griffest: 60 min
- Untergründe: Gartengrills, Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc.
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Flammpunkt: n.a.
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nicht grundieren! Beste Ergebnisse werden auf blankem Metall erzielt.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. Je dünner die Lackschicht, desto besser die Temperaturbeständigkeit.
- Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.
- Ein optimales Lackierergebnis wird bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C erreicht.
- 1 Stunde trocknen lassen. Danach ca. 1 Stunde erhitzen (160°C), damit die Lackschicht aushärtet. Dabei ist mit einer Rauch- und Geruchsbelästigung zu rechnen, daher für ausreichende Belüftung sorgen.

Umweltgerecht:

MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 25. Februar 2021 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

MOTIP DUPLI GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - [info\(at\)de.motipdupli.com](mailto:info(at)de.motipdupli.com)
MOTIP DUPLI B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - [info\(at\)nl.motipdupli.com](mailto:info(at)nl.motipdupli.com)