

Technisches Merkblatt HECK BK FLEX (Dispersionskleber Flex)

HECK BK FLEX:	flexibler Kleber auf Dispersionsbasis
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - von Hand zu verarbeiten - hoch flexibel - sehr gute Klebkraft - Farbton: naturweiß - gebrauchsfertig im Eimer
Anwendungsbereich:	<p>für Außen- und Innenbereich, sockeltauglich Zum Kleben von EPS (Polystyrol)-Dämmplatten in HECK Dämmsystemen auf gering saugenden Untergründen, wie z. B. Holzspan- oder Gipsfaserplatten oder ähnlichen Untergründen des Holzfertigbaus. Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.</p>
Zusammensetzung:	Polymerdispersion
Technische Daten:	spez. Gewicht: ca. 1,49 kg / Liter
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² bei Steghöhe 2 mm, maximale Auftragsdicke 4 mm
Untergrund:	eben, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	mindestens + 5 °C (Tag- und Nachttemperatur)
Verarbeitung:	<p>Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe. Beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch! Der Kleber wird auf den Dämmplatten oder auf dem Klebeuntergrund vollflächig mittels Zahntraufel (Steghöhe 4 mm) aufgebracht. Die Dämmplatten müssen dann sofort am Untergrund angesetzt werden (Gefahr der Hautbildung).</p> <p>Trockenzeiten (je nach Witterung veränderlich):</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf schwach saugenden Untergründen: nach 4 - 8 Stunden abrissfest - auf nicht saugenden Untergründen: nach 1 - 2 Tagen abrissfest
Nachbehandlung:	vor Frosteinwirkung und Hinterfeuchtung schützen
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> - bitte „Verarbeitungsrichtlinien HECK“ beachten - Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Sicherheitshinweise	<p>Augen und Haut vor Kontakt schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife (keinesfalls mit Lösemitteln) abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Für gute Belüftung sorgen, bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Bei Verschlucken oder Auftreten von Symptomen Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe sind zu tragen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei, Lagerdauer max. 12 Monate im Originalgebinde. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten
Qualitätskontrolle:	Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH
Thölauer Straße 25
95615 Marktredwitz / Germany
T: +49 9231 802-0
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com