

# Holzdekorlasur TC6113

Hochwertige Holzveredlung



## Produktbeschreibung

### Anwendungsbereich

Seidenglänzende, blockfeste, wasserbasierte Holzdekorlasur. Tropfgehemmt eingestellt und wetterbeständig. Feuchtigkeitsschutz durch hydrophobe Oberflächengestaltung. Biozid- und lösemittelfrei, daher bedenkenlos im gesamten Innenbereich einsetzbar. Nicht als Parkett- oder Dielenbeschichtung geeignet. Für Kinderspielzeug geeignet nach DIN EN 71.3.

### Eigenschaften

Wasserbasierend, blockfest, lösemittelfrei und umweltschonend, ideal im Wohnbereich, für innen und außen

### Farbton

Farblos, Weiß, Eiche, Teak, Kiefer, Nussbaum, Palisander

### Dichte

Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup> je nach Farbton

### Bindemittelart

Reinacrylatdispersion

### Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, Pigmente, Wasser, Additive, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker unter Telefon-Nr. 00800/ 63 33 37 82.

### Produkt-Code

M-KH01

### Gebindegröße

750 ml und 2,5 L

## Verarbeitung

### Untergrund

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken und tragfähig sein. Abgewittertes Holz, lose Holzteile und Altanstriche restlos entfernen sein. Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien, glatte Flächen anschleifen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, die Flächen gut ablüften lassen, Harzgallen sind auszubrennen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen ca. 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten.

Kesseldruckimprägnierte Hölzer erst nach ca. 6 Monaten Bewitterung beschichten. Inhaltsstoffreiche Hölzer können die Trocknung deutlich verzögern. Auf grobporigen Laubhölzern, z.B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Rohe Hölzer im Außenbereich mit Holzschutzgrund farblos imprägnieren. BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

### Auftragsverfahren

Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit dem Pinsel auftragen. 2 - 3 Anstriche durchführen. Zum Spritzen bis max. 10 % mit Wasser auf Spritzviskosität einstellen.

**Im Außenbereich darf farblos nur in Kombination mit farbigen Holzlasuren verwendet werden!**

Hinweis: Holzflächen sind Wartungsflächen. Um eine lange Haltbarkeit des Anstriches zu erreichen, sollte 1x jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden (Hagel, Risse im Holz) überprüft werden.

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens +8°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

### Trockenzeit

Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden überstreichbar. Niedrigere Temperaturen und / oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit deutlich verlängern.

### Verbrauch

Ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung.

### Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt. Für die Spritzverarbeitung mit bis zu 10% mit Wasser verdünnen.

### Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser.

### Lagerung

Gebinde stets verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.

## Hinweise

### Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

### Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

### VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e):  
130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 00800/ 63333782  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.tex-color.de](http://www.tex-color.de)

Technische Information Stand 01/2015