



Raumklima Farbe E.L.F.

Strukturerhaltende, hoch diffusionsoffene Hybridfarbe für innen

Produktbeschreibung

Hoch diffusionsoffene, schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innenfarbe auf Hybridbindemittelbasis ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern.

Zusammensetzung

Mineralisches Bindemittel, Polymerdispersion, Titandioxid, silikatische Füllstoffe, Calciumcarbonat, Wasser und Additive.

Lagerung

Kühl und frostfrei im Originalgebinde 18 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und entspricht der DIN EN 13300 sowie der DIN 18363 Abs. 2.4.1.

Eigenschaften und Mehrwert

- Verarbeitungsfertig
- Hoch diffusionsoffen
- Strukturerhaltend
- Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Hygienisch unbedenklich
- Weiß (ca. RAL 9016)
- Glanzgrad stumpfmat
- Eingeschränkt tönbar mit dem Abtönsystem nach Farbtonfächer Knauf ColorConcept
- Sehr emissionsarm
Das Produkt ist emissionsgeprüft durch den TÜV Rheinland und trägt das PROOF-Zertifikat



Emissions-
geprüft

www.tuv.com
ID 0000020094

Anwendungsbereich

Raumklima Farbe E.L.F. lässt sich leicht verarbeiten. Nach Auftrag einer geeigneten Grundierung wird Raumklima Farbe E.L.F. als Erst- oder Renovierungsanstrich aufgebracht:

- Auf Raumklima Scheibenputz und Raumklima Spritzputz
- Auf Gipsputzen (z. B. MP 75, MP 75 L)
- Auf Gipsputzen mit erhöhter Oberflächenhärte (z. B. MP 75 Diamant)
- Auf Innenputzen (z. B. Pico der Feine)
- Auf Gipsplatten
- Auf Gips-Wandbauplatten

Ausführung

Untergrund und Vorbehandlung

Untergrund	Vorbehandlung
Raumklima Scheibenputz und Raumklima Spritzputz	Ohne Grundanstrich beschichten
Neue mineralische Oberputze (z. B. Noblo, SP 260, Pico der Feine)	Ohne Grundanstrich beschichten
Gipsputze nach EN 13279-1	Gipsputze mit Sinterhaut anschleifen und entstauben. Grundanstrich mit Grundol
Gipsplatten	Spachtelgrate abschleifen und entstauben. Grundanstrich mit Grundol, Sperranstrich mit Atonol bei Gefahr von möglicher Vergilbung (BFS Merkblatt Nr. 12 beachten)
Gips-Wandbauplatten	Bei saugendem Untergrund Grundanstrich mit Grundol
Kreidende oder sandende Oberflächen	Grundanstrich mit Grundol

Vorarbeiten

Putzgrund nach VOB Teil C, DIN 18350, DIN 18345, Abs. 3.1 bzw. nach VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Ziffer 3 prüfen. Putzgrund von Staub und losen Teilen säubern, grobe Unebenheiten beseitigen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend dem Merkblatt „Ablebe- und Abdekarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade schützen.

Untergrundvorbehandlung je nach Untergrund gemäß Tabelle Untergrund/ Vorbehandlung. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Vorhandene Beschichtungen (Anstriche und Altputze) auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit mit Raumklima Farbe E.L.F. prüfen.

Verarbeitung

Die verarbeitungsfertige Raumklima Farbe E.L.F. mit einem Elektrorührer gründlich aufrühren. Raumklima Farbe E.L.F. satt, gleichmäßig und unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Der Farbauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen mit Airlessgerät erfolgen.

Für glatte Untergründe (bis 0,5 mm Korngröße) eine hochwertige Farbwalze mit einer Florhöhe von ca. 9 mm und (ab einer Korngröße von 1,0 mm) eine Farbwalze mit maximal 14 mm Florhöhe benutzen.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C und über +30 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Trocknungszeit

Raumklima Farbe E.L.F. ist bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 3 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten. Zwischen den Anstrichen mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten.

Reinigung

Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.

Hinweis

Für die Anstrichausführung gelten DIN 18363 VOB Teil C Absatz 3 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und gültige Richtlinien.

Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass in einem Arbeitsgang beschichten. Raumklima Farbe E.L.F. erreicht im getrockneten Zustand sein vollständiges Deckvermögen. Ein zu frühes Überarbeiten kann zu Ansätzen bzw. unterschiedlichem Verhalten des Deckvermögens führen. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Zuschlagsstoffen können geringe Farbtonschwankungen auftreten. Vor der Verarbeitung ist der Farbton auf Richtigkeit zu prüfen.

Bei getönter Raumklima Farbe E.L.F. auf zusammenhängende Putzflächen nur Materialien mit gleicher Chargennummer verarbeiten bei Nachbestellungen die Kommissionsnummer der vorherigen Lieferung angeben oder Materialien unterschiedlicher Chargennummern zusammenmischen.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Wert	Norm
Kontrastverhältnis	Klasse	2	ISO 6504-3
Ergiebigkeit	m ² /l	7	–
Nassabriebbeständigkeit NAB	Klasse	2	ISO 11998
Maximale Korngröße	µm	< 100 (fein)	EN 21524
Dichte	g/cm ³	Ca. 1,33	–

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Materialbedarf und Verbrauch

Untergrund	Eimer l	Verbrauch ca. l/m ²	Ergiebigkeit ca. m ² /Eimer
Glatt	5,0	0,10	50
Glatt	12,5	0,10	125
Rau	5,0	0,18	28
Rau	12,5	0,18	70

Der exakte Materialbedarf ist durch einen Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

Lieferprogramm

Bezeichnung	Variante	Farbton	Verpackungseinheit	Artikelnummer	EAN
Raumklima Farbe E.L.F.	12,5 l	Weiß	32 Eimer/Palette	00479802	4003950098703
Raumklima Farbe E.L.F.	12,5 l	Getönt	32 Eimer/Palette	00479805	4003950098727
Raumklima Farbe E.L.F.	5,0 l	Weiß	68 Eimer/Palette	00479804	4003950098710
Raumklima Farbe E.L.F.	5,0 l	Getönt	68 Eimer/Palette	00479807	4003950098734

Mögliche Farbtöne siehe Farbcenter unter:

www.knauf-farbcenter.de



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe

pd.knauf.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.

[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***

▶ knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.